

**TECHNISCHES MERKBLATT BATICLAY®**  
**HAFTSCHICHT FÜR**  
**AUSSENWÄNDE**

**GEBRAUCHSFERTIG**

<b>BESCHREIBUNG</b>	Mikroporöse, strukturierte Haftschicht für das Auftragen von BATICLAY-Verputz®.
<b>ZUSAMMENSETZUNG</b>	Kopolymer in wässriger Dispersion, kalibrierte Kalkpartikel.
<b>ANWENDUNG</b>	<p><b><i>Ausschliesslich für Aussen</i></b>  Strukturierte Grundierung für das Spätere Auftragen von BATICLAY R-Verputz und einen besseren Haft des Verputzes – insbesondere auf glattem Untergrund. Kann mithilfe einer wabenförmiger Rolle oder einer breiten Bürste auf sauberen, unbeschädigten Flächen aufgetragen werden.</p> <p>Mögliche Trägermaterialien :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schalbeton</li> <li>- Zement-Putz</li> <li>- Zellenbeton</li> <li>- Styropor</li> <li>- PVC</li> <li>- Faserzement</li> <li>- Korkplatten</li> <li>- Holzfaserplatten</li> <li>- Spanplatten</li> <li>- Alte haftende Anstriche</li> </ul> <p><b><i>Bei anderen Trägerflächen wenden Sie sich bitte zunächst an ARGILUS.</i></b>  <b><i>Auftragen</i></b> : Die Haftschicht auf dem Untergrund mithilfe einer wabenförmigen Rolle in kleinen Flächen von 1 bis 3 m<sup>2</sup> auftragen. Für ein gleichmässiges Auftragen, das Produkt, wenn nötig mehrmals kreuzförmig verstreichen.</p>
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	AFNOR NF T 30-700 Gruppe II Klasse 2b2
<b>DICHTE</b>	1,70
<b>PH-WERT</b>	8
<b>VOC</b>	VOC-Richtlinie 2004/42/EWG EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c) : 75 g/l(2007)/40g/l(2010) Dieses Produkt enthält max. 5 g/l COV
<b>FLAMMPUNKT</b>	Gegenstandslos
<b>FESTKÖRPERGEHALT</b>	80,49 % Gewicht
<b>VERBRAUCH</b>	Von 1 bis 1,5 Kg / m <sup>2</sup>
<b>TROCKNUNGSZEIT</b>	Ca. 5 Stunden nach dem Auftragen
<b>LAGERUNG</b>	Vor Frost und Temperaturen über 45°C geschützt lagern
<b>VERPACKUNGSGRÖSSE</b>	15 Kg-Behälter Vollständig recycelbare Polypropylen- Verpackung

## **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- Gebrauchsfertiges Produkt
  - Erhöht das Haftvermögen der BATICLAY R-Aussenputze auf sehr glattem Untergrund
  - In Frankreich hergestellt
  - Umweltfreundlich
  - EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c) : 75g /l (2007) / 40g /l (2010)
- Dieses Produkt enthält max. 5g/l VOC

## **GEFAHREN-SICHERHEITSHINWEISE**

- Verwendung bei einer Temperatur zwischen +10°C und +30°C
- Bei sehr heissem Wetter oder bei sehr absorbierendem Trägermaterial besteht die Möglichkeit ein wenig Wasser hinzuzufügen, 2 bis 3%, um das Auftragen zu erleichtern.
- Trocknungszeit : nach durchschnittlich 5 Stunden kann der Verputz darüber aufgetragen werden.
- Kein Silikon, wasserabweisendes oder fettiges Mittel vorher auf dem Untergrund auftragen ; diese würden das richtige Durchdringen der Haftschrift in das Trägermaterial verringern.
- Frostsicher aufbewahren
- Bei Verschlucken einen Arzt konsultieren und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen. Den Behälter gut verschlossen aufbewahren. Nach der Verwendung des Produkts muss der leere Behälter zum Recyceln in einer Mülldeponie abgegeben werden. Produktreste dürfen nicht über das Abwasser entsorgt werden.

## **ZU VERWENDEN AUF**

- beliebigen sauberen und unbeschädigten Materialien
- Schalbeton, Zement-Putz, Zellenbeton, Styropor, PVC, Faserzement, Korkplatten, Holzfaser-Platten, Spanplatten, alten Haftenden Anstrichen.

## **ANWENDUNG**

- Untergrund entstauben
- Die BATICLAY R –Haftschrift mithilfe einer wabenförmigen Rollen oder einer breiten Bürste auftragen. . Für ein gleichmäßiges Auftragen, das Produkt, wenn nötig mehrmals kreuzförmig verstreichen.
- Nach mind. 5 Stunden Trocknungszeit kann der BATICLAY® -Verputz aufgetragen werden.