

<b>BESCHREIBUNG</b>	Mikroporöse, strukturierte Haftbrücke für das Auftragen von ARGILUS-Verputz.
<b>ZUSAMMENSETZUNG</b>	Kopolymer in wässriger Dispersion, kalibrierte Kalkpartikel.
<b>VERWENDUNG</b>	<p><b><i>Revêtement intérieur uniquement</i></b>                  Strukturierte Grundierung für das spätere Auftragen von ARGILUS-Verputz und einen besseren Halt des Verputzes - insbesondere auf glattem Untergrund. Kann mit Hilfe einer mittelflorigen Rolle direkt auf unbeschädigte und saubere, selbst alte Flächen aufgetragen werden :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gipsplatten</li> <li>- Fermacell</li> <li>- Gips</li> <li>- Korkplatten</li> <li>- Holzfaserplatten</li> <li>- Zellbeton, Siporex</li> <li>- Flächen mit bereits vorhandenem Anstrich</li> </ul> <p><b><i>Bei anderen Flächen wenden Sie sich bitte zunächst an ARGILUS!</i></b></p>
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	AFNOR NF T 30-700 Gruppe II Klasse 2b2
<b>DICHTE</b>	1,65
<b>PH-WERT</b>	8
<b>VOC</b>	VOC-Richtlinie 2004/42/EWG EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/c): 75 g/l (2007)/40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 6 g VOC pro Liter.
<b>FLAMMPUNKT</b>	unentflammbar
<b>FESTKÖRPERGEHALT</b>	81,89 %
<b>VERBRAUCH</b>	etwa 0,5 kg/m <sup>2</sup> - ⚠ Beim Auftragen auf Holzfaserplatten kann der Verbrauch bis zu 1 kg/m <sup>2</sup> betragen.
<b>TROCKNUNG ZEIT</b>	Zirka 8 Stunden nach dem Auftragen
<b>LAGERUNG</b>	Vor Frost und Temperaturen von mehr als 45°C geschützt lagern.
<b>VERPACKUNGSGRÖSSE</b>	5 kg-Behälter oder 15 kg-Behälter vollständig recycelbare Verpackung aus Polypropylen



### **PRODUKTEIGENSCHAFTEN**

- gebrauchsfertiges Produkt
- erhöht das Haftvermögen der Endanstrichprodukte von Argilus
- in Frankreich hergestellt
- umweltfreundlich

### **GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE**

- Verwendung bei einer Temperatur zwischen 5° und 30°C
- Die Gipsplattenstreifen und das Glasgewebe müssen seit +/- 4 Tagen trocken sein, bevor die Unterschicht aufgetragen werden kann.
- Frostsicher aufbewahren. Nicht auf Tapete auftragen.
- Bei Verschlucken einen Arzt konsultieren und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen.
- Den Behälter gut verschlossen aufbewahren.
- Nach der Verwendung des Produkts muss der leere Behälter zum Recyceln in einer Mülldeponie abgegeben werden.
- Produktreste dürfen nicht über das Abwasser entsorgt werden.

### **ZU VERWENDEN AUF**

beliebigen, trockenen, sauberen und unbeschädigten Flächen (Gips, Gipsplatten, Fermacell, bereits angestrichene Flächen...)

### **ANWENDUNG**

- Kann bei sehr heißem Wetter mit wenig Wasser (3 bis 5 %) verdünnt werden.
- Produkt vor dem Auftragen sorgfältig mischen.
- Flächen, auf die das Produkt aufgetragen werden soll, zuvor von Staub befreien.
- Die untere Haftsicht von Argilus mit einer – idealerweise mittelflorigen - Rolle oder einer breiten Bürste auftragen.
- Produkt bei einer Umgebungstemperatur zwischen 5° und 30°C verwenden.
- Das verwendete Werkzeug nach dem Auftragen des Produkts sofort unter fließendem Wasser reinigen.
- Das aufgetragene Produkt mindestens 8 Stunden trocknen lassen, bevor Sie den Lehmdeckputz auftragen.