

# SCHUTZWACHS FÜR LEHMOBERPUTZ

## LEHMSTUC & LEHMFARBE

<b>PRÄSENTATION</b>	Wachs-Schutzschicht Finish für Innenbeschichtungen auf Basis Lehm. Es verstärkt die Wirkung und die Farbe des Produkts. Es schützt auch die Oberfläche und härtet die Haut.
<b>ZUSAMMENSETZUNG</b>	Karnaubawachs, Bienenwachs und Natürlich Alkydharzen.
<b>MERMAL</b>	Texture : Flüssigkeit geliert beige DICHTE : 1.01 +/- 0.05 pH : 8.5 +/- 0.5 Helligkeit am 60° : 60% +/- 10% Viskosität Brookfield S04 RPM10 : 12500 cP +/- 500 cP Verbrauch: nach den Medien und deren Porosität +/- 10m <sup>2</sup> .
<b>VOC</b>	EU-Grenzwert für Dieses Produkt (cat. II / AI) : 200g/l (2010). Dieses Produkt enthält max 5g/l cov.
<b>TROCKNUNG ZEIT</b>	+/- 4 Stunden Nach Anwendung
<b>VERPACKUNG</b>	1 L Flasche
<b>QUALITÄTEN</b>	Fertig Produkt / Herstellt in Frankreich / waschbar / eine seidenmatte Oberfläche / härtet die Haut.
<b>LAGERUNG</b>	Anwendung bei einer Temperatur zwischen 10 und 28°C. / Bei Verschlucken einen Arzt konsultieren und ihm die Verpackung oder das Etikett zeigen / -Den Behälter gut verschlossen aufbewahren / Nach der Verwendung des Produktes muss der leere Produktbehälter zum Recyceln in einer Mülldeponie abgegeben werden./ Produktreste dürfen nicht über das Abwasser entsorgt werden.
<b>MÖGLICHEN UNTERSTÜTZUNG</b>	<p><b>Über Lehmoberputz :</b> Wenn die Lehm putz getrocknet ist (+/- 4 Tage), stauben Sie die ganz Mauer, dass es keine Aggregate mehr Fläche. Anwenden Sie die Wachs mit einem Spalter Pinsel überqueren Sie die Passagen. An der Anwendung gibt es eine Weiß Fläche die später verschwindet wenn getrocknet. Aber Ihre Putz wir ein dunkel aussieht haben. <i>Die gewachst Oberfläche ist waschbar (innerhalb der Grenzen der vernünftigen)</i></p> <p><b>Über Lehmfarbe :</b> Wenn die Lehmfarbe getrocknet ist (+/- 48 Stunden). Anwenden Sie die Wachs mit einem Spalter Pinsel überqueren Sie die Passagen. Die Farbe ihre Lehm wird mehr glühende und wiederbelebt. <i>Die gewachst Oberfläche ist waschbar (innerhalb der Grenzen der vernünftigen).</i></p> <p><b>Über Lehmstuck :</b> Wenn Der Lehmstuck getrocknet ist (+/- 48 Stunden). Anwenden Sie die Wachs mit einem Spalter Pinsel überqueren Sie die Passagen. Dann Polituren Sie mit einem Polierhandschuh. Sie werden Ein Helligkeiten Oberfläche haben. <i>Die gewachst Oberfläche ist waschbar (innerhalb der Grenzen der vernünftigen)</i></p>



**ACHTUNG : DIE WACHS MACHT GARNICHT IHR MAUER WASSERDICHT.**